

HOE VERLIJM JE NOVIPLAST DAKSPOILERS?

Sinds 1994 worden alle Noviplast dakspoilers met polyurethaankit verlijmd. Momenteel zijn er meer dan 100.000 gelijmde Noviplast dakspoilers in Europa in omloop. Voor een optimale hechting en duurzaamheid van de dakspoiler moeten alle stappen van deze montagehandleiding zorgvuldig worden uitgevoerd.

Benodigheden:

- Sikaflex 252 Polyurethaankit
- Sika Cleaner 205 Primer
- Spanbanden (optioneel)
- Reinigingsmateriaal

1

VOORBEREIDING

1. **Temperatuurcontrole**
 - Zorg dat de omgevingstemperatuur minimaal 12°C is. Bij een temperatuur onder 8°C kan de kit niet goed uitharden.
2. **Schoonmaken van het oppervlak**
 - Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog en vrij van stof, vet, of vuil is. Een goed schoongemaakt oppervlak zorgt voor optimale hechting.

2

GEBRUIK VAN PRIMER

Aanbrengen van Sika Cleaner 205 Primer

- Breng de primer gelijkmatig aan op het te verlijmen oppervlak.
- Gebruik ongeveer 20-50 g/m².
- Laat de primer 2 tot 5 minuten drogen voordat je verdergaat.
- De gebruikstemperatuur van de primer moet tussen +5°C en +35°C liggen.

3

AANBRENGEN VAN SIKAFLEX 252 POLYURETHAANKIT

Polyurethaankit aanbrengen

- Breng de Sikaflex 252 kit dik genoeg aan op het oppervlak van de dakspoiler. Let er op dat de laag niet te dun is om goede hechting te garanderen.

4

BEVESTIGEN VAN DE DAKSPOILER

Plaatsen en bevestigen

- Plaats de dakspoiler op de juiste plek en zorg ervoor dat deze goed aansluit.
- Als je de dakspoiler met spanbanden vastzet, oefen dan niet te veel druk uit. Te veel druk kan ervoor zorgen dat de kit er tussenuit wordt geperst, waardoor de hechting verzwakt.

5

UITHARDING

- Laat de polyurethaankit minimaal 12 uur uitharden voordat u het voertuig aflevert.

Technische eigenschappen van de materialen:

Sikaflex 252 Polyurethaankit

Dichtheid:	116
Shore hardheid:	55
Polymerisatiesnelheid bij 20°:	4 mm/dag
Gebruikstemperatuur:	-40°C tot +90°C
Mechanische sterkte op polyester:	± 30 kg/cm ²
Flexibiliteit:	300%

Sika Cleaner 205 Primer:

Dichtheid:	0,79
Verbruik:	20-50 g/m ²
Droogtijd:	2-5 minuten
Gebruikstemperatuur:	+ 5° tot 35°